

0445-0313P-SP

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
I N F O R M A T I O N S H E E T

Applicant: HAYASE, Taeko
KAKIUCHI, Shusuke
MORI, Kazuo

11017 U.S. PTO
09/996946
11/30/01

Application No.:

November 30, 2001

Filed:

CLEANING SHEET

For:

Priority Claimed Under 35 U.S.C. 119 and/or 120:

COUNTRY
JAPAN
JAPAN

DATE
12/01/00
06/15/01

NUMBER
2000-367396
2001-182619

Send Correspondence to: BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP
P. O. Box 747
Falls Church, Virginia 22040-0747
(703) 205-8000

The above information is submitted to advise the USPTO of all relevant facts in connection with the present application. A timely executed Declaration in accordance with 37 CFR 1.64 will follow.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By

JOSEPH A. KOLASCH

Reg. No. 22,463

P. O. Box 747

Falls Church, VA 22040-0747

/nv

(703) 205-8000

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

11017 U.S. PTO
09/996946
11/30/01

Applicant: HAYASE, Taeko et al

Application No.:

Group:

Filed: November 30, 2001

Examiner:

For: CLEANING SHEET

L E T T E R

Honorable Commissioner of Patents
and Trademarks
Washington, D.C. 20231

November 30, 2001
0445-0313P-SP

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filed</u>
JAPAN	2000-367396	12/01/00
JAPAN	2001-182619	06/15/01

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By: 

JOSEPH A. KOLASCH

Reg. No. 22,463

P. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment
(703) 205-8000
/nv

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

0445-0313P
HAYASE, Taeko et al.
November 30, 2001
BSKB, LLP
(703) 205-8000
1022

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2000年12月 1日

出願番号
Application Number:

特願2000-367396

出願人
Applicant(s):


花王株式会社



2001年 6月13日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3055547

【書類名】 特許願

【整理番号】 P001000

【提出日】 平成12年12月 1日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 D04H 1/50

【発明者】

 【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2 6 0 6 花王株式会社研究所
 内

 【氏名】 早瀬 妙子

【発明者】

 【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2 6 0 6 花王株式会社研究所
 内

 【氏名】 垣内 秀介

【発明者】

 【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2 6 0 6 花王株式会社研究所
 内

 【氏名】 森 一雄

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100076532

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 羽鳥 修

【選任した代理人】

 【識別番号】 100101292

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 松嶋 善之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013398

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9902363

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 清掃用シート

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 繊維長が 2 ～ 1 5 m m で且つ繊維度が 1 0 ～ 1 5 0 d t e x の熱可塑性繊維を 2 5 ～ 9 0 重量%、及びセルロース系繊維を 1 0 ～ 7 5 重量%含み、表面に前記熱可塑性繊維の先端部が無数に存在して、清掃対象面に存する汚れに対する研磨性ないし掻き取り性を有する清掃用シート。

【請求項 2】 水性洗淨剤が含浸されている請求項 1 記載の清掃用シート。

【請求項 3】 前記熱可塑性繊維及び繊維長 0. 1 ～ 1 5 m m の前記セルロース系繊維を含み且つエアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させて形成されている請求項 1 又は 2 記載の清掃用シート。

【請求項 4】 前記熱可塑性繊維を 5 0 ～ 9 0 重量%、及び前記セルロース系繊維を 1 0 ～ 5 0 重量%含み、坪量が $4 0 \sim 2 0 0 \text{ g/m}^2$ である請求項 3 記載の清掃用シート。

【請求項 5】 前記セルロース系繊維を 5 0 ～ 1 0 0 重量%含む坪量 $3 0 \sim 1 5 0 \text{ g/m}^2$ のシートの片面又は両面に、前記熱可塑性繊維を 5 0 ～ 1 0 0 重量%含む坪量 $3 0 \sim 1 5 0 \text{ g/m}^2$ のエアレイド不織布が積層されており、両者が一体化していると共に前記エアレイド不織布の表面に前記熱可塑性繊維の先端部が無数に存在している請求項 1 又は 2 記載の清掃用シート。

【請求項 6】 繊維長 0. 1 ～ 1 5 m m の前記セルロース系繊維を含むエアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させて前記シートが形成されており、

前記シートとは別に、前記熱可塑性繊維を含むエアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させて前記エアレイド不織布が形成されており、

前記シートの片面又は両面に、前記エアレイド不織布が積層一体化されている請求項 5 記載の清掃用シート。

【請求項 7】 繊維長 0. 1 ～ 1 5 m m の前記セルロース系繊維を含むエア

レイ法によって形成されたウェブの片面又は両面に、前記熱可塑性繊維を含むエアレイ法によって形成されたウェブが積層され、各ウェブの構成繊維同士の交点及び両ウェブ間が融着又はバインダーにより接着されて、前記シート及び前記エアレイド不織布が形成されていると共に、該シートと該エアレイド不織布とが一体化している請求項 5 記載の清掃用シート。

【請求項 8】 エンボス加工により凹凸構造が形成されている請求項 1 ～ 7 の何れかに記載の清掃用シート。

【請求項 9】 水性洗剤を請求項 1 記載の清掃用シートにスプレーし、スプレーされた該清掃用シートを用いて被清掃面を清掃する清掃方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は清掃用シートに関し、特にキッチン周り、浴室や洗面台等の水周りの汚れの清掃に好適に用いられる清掃用シートに関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

特開平 4 - 1 3 6 2 5 2 号公報には、鞘部に研磨剤粒子を含有する芯鞘構造を有する複合繊維を使用した研磨不織布が記載されている。この研磨不織布は手触りが良く、また研磨効果の持続性に優れるものである。しかし、研磨剤粒子が繊維中に埋没しやすいので、汚れに対する十分な掻き取り性が発揮されない場合がある。また、研磨剤粒子と繊維との結合力が十分でないと、清掃時に研磨剤粒子が脱落する場合がある。

【 0 0 0 3 】

特表 2 0 0 0 - 5 0 1 7 9 4 号公報には、球状化された研磨性繊維片にて形成された第 1 の研磨性平面を有し、厚み方向に該研磨性繊維片が濃度勾配をもって存在している単層の研磨性不織布が記載されている。この不織布は、埃や油脂を除去する乾式又は湿式のふき布やタオルとして用いられる。前記研磨性繊維片は、繊維長 1 5 m m 程度までの熱可塑性繊維を熱収縮させて形成されており、1 0 0 μ m 以上の粒径を有するものが研磨性を発揮するとされている。しかし、球状

化した前記繊維片は実質的に繊維の形態を有しておらず、こびりついた汚れをしっかりと掻き取るには十分でなかった。

【0004】

従って、本発明は、汚れに対する十分な研磨性ないし掻き取り性を有する清掃用シートを提供することを目的とする。

また本発明は、特に、キッチン周りにこびりついた変性油、焦げ付き、水垢等、及び浴室や洗面台等の水周りの石鹸カスや水垢等の汚れの除去に好適に使用される清掃用シートを提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明は、繊維長が2～15mmで且つ繊維度が10～150dtexの熱可塑性繊維を25～90重量%、及びセルロース系繊維を10～75重量%含み、表面に前記熱可塑性繊維の先端部が無数に存在して、清掃対象面に存する汚れに対する研磨性ないし掻き取り性を有する清掃用シートを提供することにより前記目的を達成したものである。なお、本発明品は、水や住居用洗淨剤と併用して、または水や水性洗淨剤を本発明品に含浸して、こびりついた汚れの清掃に用いられる。

【0006】

【発明の実施の形態】

以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。図1には、本発明の清掃用シートの第1の実施形態における断面構造の模式図が示されている。

【0007】

図1に示す実施形態の清掃用シート1は、エアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を結合させて形成されたエアレイド不織布からなる。清掃用シートは、熱可塑性繊維2及びセルロース系繊維3を含んで構成されている。

【0008】

熱可塑性繊維2としては、繊維長が2～15mmで且つ繊維度が10～150d

t e x のものが用いられる（以下、この熱可塑性繊維を、太径熱可塑性繊維という）。太径熱可塑性繊維 2 を用いることで、清掃対象面に存する汚れに対する研磨性ないし掻き取り性が高くなる。

【0009】

詳細には、繊維長が 2 mm 未満であると、シート 1 からの繊維の脱落等が起き易く、更に汚れの掻き取り性も弱くなってしまい、15 mm 超であると、エアレイ法によるウェブ形成時、繊維 2 がスクリーンを通過する前に繊維 2 同士が絡んでしまい、均一なウェブの作製が困難となる。特に、太径熱可塑性繊維 2 の繊維長が好ましくは 3 ～ 8 mm、更に好ましくは 4 ～ 6 mm であると、シート 1 からの繊維 2 の脱落等が一層防止され、また一層均一なウェブを形成することができる。また、汚れの掻き取り性も一層向上する。

【0010】

一方、太径熱可塑性繊維 2 の繊度が 10 d t e x 未満であると、こびりついた汚れ（変性油、焦げつき、水垢等）の掻き取り性が良好でなく、150 d t e x 超であると、均一な不織布を得ることが難しくなり、また高坪量を必要とすることから製造経費が高くなってしまう。特に、太径熱可塑性繊維 2 の繊度が好ましくは 20 ～ 130 d t e x、更に好ましくは 30 ～ 120 d t e x、一層好ましくは 50 ～ 110 d t e x であると、こびりついた汚れの掻き取り性に一層優れたものとなる。

【0011】

セルロース系繊維 3 は、その繊維長が 0.1 ～ 15 mm であることが、エアレイ法による均一なウェブの作製の点から好ましい。もっとも、ウェブの形成にエアレイ法以外の方法を用いる場合には、セルロース系繊維の繊維長に特に制限はない。セルロース系繊維 3 として木材パルプが用いられる場合、木材パルプは一般に繊維長の分布が広いことから、長さ加重平均繊維長で 1 ～ 4 mm の長さのものが好適に用いられる。木材パルプの長さ加重平均繊維長は、カヤーニ繊維長測定器等で測定される。微小な特定繊維長範囲内にある繊維の平均繊維長を l_i ($i = 1 \sim 144$) とし、その本数を N_i とすると、全体の長さ加重平均繊維長は、以下の式で表わされる。

【0012】

【数1】

$$\text{長さ加重平均繊維長} = \frac{\sum N_l(l)^2}{\sum N_l}$$

【0013】

セルロース系繊維3の繊維度については特に制限はなく、該セルロース系繊維の種類に応じて適切な繊維度のものが用いられる。

【0014】

太径熱可塑性繊維2は25～90重量%含有され、特に50～90重量%含有されることが好ましい。太径熱可塑性繊維2の含有量が25重量%未満では、表面に存在する太径熱可塑性繊維の量が減少するため、こびりつき汚れの掻き取り性が劣る。90重量%超では、汚れの掻き取り性は向上するものの、水性洗剤剤を含浸させにくく、また汚れを掻き取った後の汚液の吸収性が劣る。

【0015】

セルロース系繊維3は10～75重量%含有され、特に10～50重量%含有されることが好ましい。セルロース系繊維3の含有量が10重量%未満では、水性洗剤剤を均一に含浸させにくく、また汚れを掻き取った後の汚液の吸収性が劣り、75重量%超では、相対的に太径の熱可塑性繊維の量が減少するため、こびりつき汚れの掻き取り性が劣ってしまう。

【0016】

太径熱可塑性繊維2としては、例えばポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリアクリル酸やポリメタクリル酸等のアクリル系樹脂、ポリ塩化ビニル等のビニル系樹脂、ナイロンなどのポリアミド系樹脂、各種金属、ガラスなどを原料とする繊維が用いられる。またこれらの原料のうち、2種の樹脂の組み合わせからなる複合繊維（芯鞘型複合繊維やサイド・バイ・サイド型複合繊維）を用いることもできる。特に太径可塑性繊維2として、清掃対象面（ステン

レス、タイル、珪瑯、人工大理石等）への傷つき性がなく、且つ掻き取り性に優れているアクリル系繊維、ポリエステル系繊維、塩化ビニル系繊維、ポリアミド繊維及びポリオレフィン系繊維が好ましい。更に、繊維の脱落を防止する面からは、融点の異なる低融点樹脂と高融点繊維とからなり且つ該低融点樹脂が繊維表面の少なくとも一部を形成している熱融着性複合繊維を用いるのが好適である。低融点樹脂／高融点樹脂の組み合わせとしては、高密度ポリエチレン／ポリプロピレン、低密度ポリエチレン／ポリプロピレン、ポリプロピレン／エチレン・ブチレン-1 結晶性共重合体、高密度ポリエチレン／ポリエチレンテレフタレート、ナイロン-6／ナイロン-66、低融点ポリエチレン／ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン／ポリエチレンテレフタレート等が例示できる。

【 0 0 1 7 】

前記熱融着性複合繊維の形態は、並列型、鞘芯型、偏心鞘芯型、三層以上の多層型、中空並列型、中鞘芯型、異形鞘芯型、海島型等で且つ低融点樹脂が繊維表面の少なくとも一部を形成した構造であれば良い。前記熱融着性複合繊維のうち好ましいものは、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、エチレン・ブチレン-1 結晶性共重合体から選ばれる何れかの1種の熱可塑性樹脂を低融点樹脂とし、ポリプロピレン又はポリエチレンテレフタレートを高融点樹脂とする並列型、鞘芯型、偏心鞘芯型の複合繊維である。

【 0 0 1 8 】

太径熱可塑性繊維2は1種又は2種以上を用いることができる。清掃用シート1に2種以上の熱可塑性繊維が含まれている場合には、前記の繊維長及び繊維度を満たす太径熱可塑性繊維が、合計で前記の含有量を満たすように含まれていればよい。

【 0 0 1 9 】

セルロース系繊維3としては、例えば木材パルプ、麻や綿等の木材パルプ繊維、レーヨン等の再生繊維を用いることができる。特にセルロース系繊維3として、針葉樹由来のパルプ、0.1～1.5mm程度の繊維長を有するコットン繊維やレーヨン繊維を用いることが、繊維3の脱落防止、及び適度なシート強度の発現の点から好ましい。

【 0 0 2 0 】

セルロース系繊維 3 は 1 種又は 2 種以上を用いることができる。2 種以上のセルロース系繊維を用いる場合には、合計で前記の含有量を満たすように用いられよう。

【 0 0 2 1 】

太径熱可塑性繊維 2 及びセルロース系繊維 3 は、両者が均一に混合された状態で、清掃用シート 1 中に存在している。そして、清掃用シート 1 の表面には、太径熱可塑性繊維 2 の先端部が無数に存在している。これによって、清掃対象面に存する汚れを効果的に研磨ないし掻き取ることができる。

【 0 0 2 2 】

清掃用シート 1 には、太径熱可塑性繊維 2 及びセルロース系繊維 3 に加えて、0.5 ～ 5 d t e x 程度の繊度を有する、太径熱可塑性繊維 2 よりも相対的に細い熱融着性繊維が含有されていると、太径熱可塑性繊維 2 の脱落が防止される点及びこびりつき汚れの掻き取り性が向上する点から一層好ましい。斯かる繊維は、清掃用シート 1 中に 1 ～ 3 0 重量%、特に 2 ～ 2 0 重量%含まれていることが好ましい。

【 0 0 2 3 】

清掃用シート 1 は、太径熱可塑性繊維 2 及びセルロース系繊維 3 をエアレイ法によって堆積させてウェブを形成し、形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を結合させて形成される。構成繊維の結合手段としては、融着やバインダーによる接着が好適に用いられる。バインダーとしては、アクリロニトリルブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン酢酸ビニル、ポリアクリレート等が用いられる。エアレイ法で製造された清掃用シート 1 においては、太径熱可塑性繊維 2 をランダムに三次元配向させることが可能であることから、清掃用シート 1 の表面に、太径熱可塑性繊維 2 の先端部を無数に存在させることができる。特に、太径熱可塑性繊維 2 として前記繊維長のものを用いることで、該太径熱可塑性繊維 2 が清掃用シート 1 の厚み方向に配向し易くなり、汚れの掻き取り性が高くなる。その上、太径熱可塑性繊維 2 として前記繊度のものを用いることで、該太径熱可塑性繊維の剛性が高くなり、汚れに対する

研磨性ないし掻き取り性が一層高くなる。

【 0 0 2 4 】

清掃用シート 1 は、手でこすって拭く時の操作性をよくする点から、エンボス加工により凹凸構造が形成されていることが好ましい。更に、清掃用シート 1 の構成繊維として熱融着性の繊維が使用されている場合は、シート 1 の強度を向上させる点も含めて、ヒートエンボス加工により凹凸構造が形成されていることが好ましい。

【 0 0 2 5 】

本実施形態の清掃用シート 1 は、キッチン周りにこびりついた変性油、焦げ付き及び水垢等の汚れの除去、並びに洗面所、トイレ及び浴室周りにこびりついた皮脂、水垢、ホコリ及び石鹼カス汚れの除去等に使用することができる。特に、キッチン清掃用シートとして好適に使用することができる。本実施形態の清掃用シート 1 は、その両面に太径熱可塑性繊維 2 の先端部が無数に存在しているので、何れの面も清掃面として用いることができる。

【 0 0 2 6 】

清掃用シート 1 は、液体を含浸させない乾式シートとして、及び水性洗剤等の液体を含浸させた湿式シートとして用いることができる。特に、清掃用シート 1 は、親水性を有するセルロース系繊維 2 を前記の量含んでいるので、清掃に十分な量の水性洗剤を保持することができる。そして、清掃用シート 1 を、水性洗剤が含浸された湿式シートとして用いると、清掃対象面の汚れを、機械的に研磨ないし掻き取り除去することに加えて、洗剤によって汚れが膨潤したり一部溶解するため、機械的な研磨ないし掻き取り作用での汚れの除去性が一層向上する。湿式シートとして用いる場合には、予め清掃用シート 1 に水性洗剤が含浸されていてもよく、或いは乾式の清掃用シート 1 に水性洗剤をスプレーし、スプレーされた該清掃用シート 1 を用いて被清掃面を清掃してもよい。

【 0 0 2 7 】

本実施形態の清掃用シート 1 における汚れの除去機構について、該清掃用シート 1 を水性洗剤が含浸された湿式シートとして用いた場合を例にとり説明すると、清掃用シート 1 の何れか一方の面を清掃対象面に押し当てて、こすりつける

。これによって、清掃用シート 1 に含浸されている水性洗淨剤が清掃対象面に放出され、清掃対象面に存する汚れを膨潤、溶解ないし浮き上がらせる。これと共に、清掃用シート 1 の表面に無数存在している太径熱可塑性繊維 2 の先端部が、清掃対象面に存する汚れを研磨ないし掻き取る。これらの機械的及び化学的作用によって、汚れが清掃対象面から除去される。除去された汚れは、水性洗淨剤中に溶け込むか或いは分散して、水性洗淨剤と共に清掃用シート 1 に吸収される。このようにして、清掃対象面が清浄な状態となる。

【 0 0 2 8 】

清掃用シート 1 に含浸される又は併用される水性洗淨剤は水を媒体とし、界面活性剤、アルカリ剤及び水溶性溶剤を含有することが好ましい。水性洗淨剤中に含有される不揮発残留成分については、10 重量%以下であることが清掃後の仕上がり性の面で好ましく、特に 5 重量%以下であることが好ましい。

【 0 0 2 9 】

界面活性剤としては、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤及び両性界面活性剤の何れもが用いられ、特に洗淨性と仕上がり性の両立の面から、ポリオキシアルキレン（アルキレンオキサイド付加モル数 1 ～ 2 0 ）アルキル（炭素数 8 ～ 2 2 の直鎖又は分岐鎖）エーテル、アルキル（炭素数 8 ～ 2 2 の直鎖又は分岐鎖）グリコシド（平均糖縮合度 1 ～ 5 ）、ソルビタン脂肪酸（炭素数 8 ～ 2 2 の直鎖又は分岐鎖）エステル、及びアルキル（炭素数 6 ～ 2 2 の直鎖又は分岐鎖）グリセリルエーテル等の非イオン活性剤並びにアルキルカルボキシベタイン、アルキルスルホベタイン、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アルキルアミドカルボキシベタイン、アルキルアミドスルホベタイン、アルキルアミドヒドロキシスルホベタイン等のアルキル炭素数 8 ～ 2 4 の両性界面活性剤が好適に用いられる。界面活性剤は、水性洗淨剤中に、0.01 ～ 2.0 重量%、特に 0.05 ～ 1.0 重量%含有されることが、洗淨性及び被清掃面の仕上がり性の面で好ましい。

【 0 0 3 0 】

アルカリ剤としては、水酸化ナトリウム等の水酸化物、炭酸ナトリウム等の炭酸塩、硫酸水素ナトリウム等のアルカリ性の硫酸塩、第 1 リン酸ナトリウム等の

リン酸塩、酢酸ナトリウム、コハク酸ナトリウム等の有機アルカリ金属塩、アンモニア、モノ、ジ又はトリエタノールアミン等のアルカノールアミン、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール等のβ-アミノアルカノール並びにモルホリン等が挙げられ、特に感触とpHの緩衝性の点でモノ、ジ又はトリエタノールアミン等のアルカノールアミン、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール等のβ-アミノアルカノール並びにモルホリンが好ましい。アルカリ剤は、水性洗淨剤中に、0.01～1重量%、特に0.05～0.5重量%含有されることが、洗淨性及び感触の面で好ましい。

【0031】

水溶性溶剤としては、1価アルコール、多価アルコール及びその誘導体から選ばれる1種以上のものが好適である。特に仕上がり性の点から蒸気圧267Pa（2mmHg）以上のものが好ましい。例えば、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル等が好ましい。水溶性溶剤は、水性洗淨剤中に、1～50重量%、特に1～20重量%含有されることが、臭い及び皮膚刺激性の低減の点から好ましい。

【0032】

水性洗淨剤には、前述の成分に加えて除菌剤を含有させることもできる。これによって、水性洗淨剤に、洗淨効果に加えて除菌効果を付与することができる。除菌剤としては、過酸化水素、次亜塩素酸、次亜塩素酸ナトリウム、第4級アンモニウム塩、安息香酸ナトリウム及びパラオキシ安息香酸ナトリウム、並びにポリリジンのような天然除菌剤等が挙げられ、特に配合安定性と除菌性能の点から、第4級アンモニウム塩、天然除菌剤のポリリジン等が好ましく用いられる。除菌剤は、水性洗淨剤中に、0.005～2重量%、特に0.01～1重量%含有されることが、除菌効果と皮膚刺激性低減とのバランスの点から好ましい。

【0033】

更に、水性洗淨剤には必要に応じ、香料、防黴剤、色素（染料、顔料）、キレート剤、研磨剤、漂白剤等を含有させることもできる。

【0034】

水性洗淨剤の媒体である水は、水性洗淨剤中に、50～99.9重量%、特に80～99重量%含有されることが、被清掃面の仕上がり性の点から好ましい。

【0035】

水性洗淨剤の含浸量は、清掃用シート1の乾燥重量に基づき50～1000%、特に100～500%であることが、キッチン周りにこびりついた油污れ、焦げつき及び水垢等の除去、並びに洗面所、トイレ及び浴室等の水周りにこびりついた皮脂、水垢、ホコリ及び石けんカス汚れ等の除去の点から好ましい。

【0036】

次に、本発明の第2の実施形態を、図2を参照しながら説明する。本実施形態においては、前述した第1の実施形態と異なる点について説明し、特に説明しない点については第1の実施形態に関して詳述した説明が適宜適用される。また、図2において図1と同じ部材には同じ符号を付してある。

【0037】

図2に示す実施形態の清掃用シート1は、セルロース系繊維3を含む液保持性シート4の片面に、太径熱可塑性繊維2を含むエアレイド不織布5が積層されており、該液保持性シート4及び該エアレイド不織布5が一体化されている2層構造のものである。エアレイド不織布5は、後述するように、汚れに対する清掃面として作用する。一方、液保持性シート4は、清掃用シート1を湿式シートとして用いる場合に、水性洗淨剤の保持担体として作用する。即ち、本実施形態の清掃用シート1は、2層構造であることで、汚れに対する清掃面と、水性洗淨剤の保持担体とが別個になっている。これに対して第1の実施形態の清掃用シートは、単層であり、汚れに対する清掃面と、水性洗淨剤の保持担体とが一緒になっている。

【0038】

エアレイド不織布5に含まれる太径熱可塑性繊維2としては、第1の実施形態で用いられる太径熱可塑性繊維と同様の繊維長及び繊度を有するものが用いられる。また、太径熱可塑性繊維2を構成する原料としても、第1の実施形態と同様のものが用いられる。

【0039】

エアレイド不織布 5 における太径熱可塑性繊維 2 の量は、50～100 重量%、特に 70～100 重量%であることが、キッチン周りにこびりついた変性油、こげつき及び水垢等の汚れの除去、並びに洗面所、トイレ及び浴室等の水周りにこびりついた皮脂、水垢、ホコリ及び石鹼カス汚れ等の除去の点から好ましい。エアレイド不織布 5 に太径熱可塑性繊維 2 以外の繊維が含まれる場合、該繊維としては、繊維度 0.5～5 d e t x、特に 1～3 d e t x で且つ繊維長 2～15 m m、特に 3～8 m m の熱可塑性繊維（以下、この繊維を細径熱可塑性繊維という）を用いることができる。これらの繊維は、エアレイド不織布 5 中に 1～50 重量%、特に 5～30 重量%含まれていることが好ましい。特に、清掃用シート 1 の研磨性ないし掻き取り性を維持しつつ、その坪量を小さくし得る点から、太径熱可塑性繊維 2 に加えて前記細径熱可塑性繊維を用いることが好ましい。

【0040】

更に、太径熱可塑性繊維として熱融着性のものを用いる場合には、細径熱可塑性繊維として繊維度 0.5～5 d t e x、特に 1～3 d t e x で、繊維長 2～15 m m、特に 3～8 m m のものを用いることができる。斯かる細径熱可塑性繊維は、同様に 1～50 重量%、特に 5～30 重量%含まれていることが、太径熱可塑性繊維の脱落を防止し、汚れの掻き取り性を向上させる点から好ましい。

【0041】

エアレイド不織布 5 の坪量は、 $30 \sim 150 \text{ g/m}^2$ 、特に $50 \sim 100 \text{ g/m}^2$ であることが、キッチン周りや水周りのこびりつき汚れに対する汚れの除去性の点から好ましい。

【0042】

エアレイド不織布 5 の表面には、その製造方法に起因して、太径熱可塑性繊維 2 の先端部が無数に存在している。そして、本実施形態の清掃用シート 1 においては、該先端部が無数に存在しているエアレイド不織布 5 側の面が清掃面として使用される。これによって、清掃対象面に存する汚れを効果的に研磨性ないし掻き取ることができる。

【0043】

液保持性シート 4 に含まれるセルロース系繊維 3 の繊維長は、該液保持性シ-

ト 4 の製造方法に応じて適宜適切な長さが選択される。例えば、液保持性シート 4 が、湿式抄紙法により製造される場合には、セルロース系繊維 3 の繊維長は 0. 1 ~ 2 0 mm、特に 0. 2 ~ 1 5 mm であることが好ましい。また、液保持性シート 4 が、スパンレース法により製造される場合には、セルロース系繊維 3 の繊維長は 3 0 ~ 1 0 0 mm、特に 3 5 ~ 6 5 mm であることが好ましい。更に、液保持性シート 4 が、エアレイ法により製造される場合には、セルロース系繊維 3 の繊維長は 0. 1 ~ 1 5 mm、特に 0. 3 ~ 1 0 mm であることが好ましい。セルロース系繊維 3 の具体例としては、第 1 の実施形態と同様のものを挙げる事ができる。

【 0 0 4 4 】

液保持性シート 4 におけるセルロース系繊維 3 の量は、3 0 ~ 1 0 0 重量%、特に 5 0 ~ 1 0 0 重量%であることが、洗浄液の保持性及び汚液の吸収性の点から好ましい。液保持性シート 4 にセルロース系繊維 3 以外の繊維が含まれる場合、該繊維としては、繊維度 0. 5 ~ 5 d e t x、特に 1 ~ 3 d e t x で且つ繊維長 2 ~ 1 5 mm、特に 3 ~ 8 mm の熱融着性繊維を用いることができる。これらの繊維は、液保持性シート 4 中に 5 ~ 7 0 重量%、特に 1 0 ~ 5 0 重量%含まれていることが好ましい。特に、エアレイド不織布 5 中に熱融着性繊維や熱融着パウダーが含まれている場合は、該エアレイド不織布 5 と液保持性シート 4 との接合一体化を確実にする点から、前記熱融着性繊維を用いることが好ましい。該熱融着性繊維としては、例えば低融点のポリオレフィン系繊維、ポリエステル系繊維、前述のような低融点樹脂と高融点樹脂とからなり、該低融点樹脂が繊維表面の一部を形成している複合繊維等を用いることができる。

【 0 0 4 5 】

本実施形態の清掃用シート 1 においては、該清掃用シート 1 の重量に基づき、太径熱可塑性繊維 2 を 2 5 ~ 9 0 重量%、好ましくは 4 0 ~ 8 0 重量%含み、且つセルロース繊維 3 を 1 0 ~ 7 5 重量%、好ましくは 2 0 ~ 6 0 重量%含む。この理由は、第 1 の実施形態の清掃用シートと同様である。

【 0 0 4 6 】

本実施形態の清掃用シート 1 は、例えば以下に述べる (1) ~ (3) の方法に

よって製造できる。

【0047】

(1) 繊維長0.1～15mmのセルロース系繊維3を含むエアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させて液保持性シート4を形成し、該液保持性シート4とは別に、太径熱可塑性繊維2を含むエアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させてエアレイド不織布5を形成し、液保持性シート4の片面にエアレイド不織布5が積層一体化させる。両者の一体化の手段としては、例えばヒートエンボスによる融着やホットメルト接着剤による接着が好適に用いられる。

【0048】

(2) 繊維長0.1～15mmのセルロース系繊維3を含むエアレイ法によって形成されたウェブにおける構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させて液保持性シート4を形成し、その片面に太径熱可塑性繊維2を含むエアレイ法によって形成されたウェブを積層し、次いで、該ウェブの構成繊維同士の交点を融着又はバインダーにより接着させてエアレイド不織布5を形成すると共に液保持性シート4とエアレイド不織布5とを融着又はバインダーを用いた接着により一体化させる。

【0049】

(3) 繊維長0.1～15mmのセルロース系繊維3を含むエアレイ法によって形成されたウェブの片面又は両面に、太径熱可塑性繊維2を含むエアレイ法によって形成されたウェブを積層し、各ウェブの構成繊維同士の交点及び両ウェブ間を融着又はバインダーにより接着させて、液保持性シート4及びエアレイド不織布5を形成すると共に、液保持性シート4とエアレイド不織布5とを一体化させる。

【0050】

本実施形態の清掃用シート1は、第1の実施形態の清掃用シートと同様に乾式シート及び湿式シートの何れの形態でも用いることができる。

【0051】

本実施形態の清掃用シート 1 における汚れの除去機構は、第 1 の実施形態の清掃用シートとほぼ同様である。即ち、清掃用シート 1 におけるエアレイド不織布 5 側の面を清掃対象面に押し当てて、こすりつける。これによって、清掃用シート 1 における液保持性シート 4 に含浸されている水性洗淨剤が、エアレイド不織布 5 を通じて清掃対象面に放出され、清掃対象面に存する汚れを膨潤、溶解ないし浮き上がらせる。これと共に、エアレイド不織布 5 の表面に無数存在している太径熱可塑性繊維 2 の先端部が、清掃対象面に存する汚れを研磨ないし掻き取る。これらの機械的及び化学的作用によって、汚れが清掃対象面から除去される。除去された汚れは、水性洗淨剤中に溶け込むか或いは分散して、水性洗淨剤と共に液保持性シート 4 に吸収される。このようにして、清掃対象面が清浄な状態となる。

【 0 0 5 2 】

本発明は前記実施形態に制限されない。例えば第 2 の実施形態の清掃用シートにおいては、液保持性シート 4 の両面にエアレイド不織布 5 が積層されていてもよい。この場合には、清掃用シートの両面が、汚れに対する清掃面となる。

【 0 0 5 3 】

また、第 1 の実施形態の清掃用シートにおいては、エアレイ法の製造条件を適宜コントロールすることで、シートの厚み方向において、太径熱可塑性繊維の存在量に勾配を与えることができる。例えば、図 3 に示すように、清掃用シート 1 の一方の面側における太径熱可塑性繊維の存在量を他方の面側よりも多くすることができる。その場合には、太径熱可塑性繊維の存在量の多い面を汚れの掻き取り面として用いるのが好ましい。

【 0 0 5 4 】

また、前記各実施形態の清掃用シート 1 は、エアレイ法以外に湿式抄紙法によって製造することができる。例えば、第 1 の実施形態の清掃用シートは、熱融着性の太径熱可塑性繊維とパルプ等のセルロース系繊維との混合原料に湿潤紙力向上剤（ポリアミド－エピクロロヒドリン樹脂等）を所定量添加攪拌した後、公知の抄紙法によってウェブを形成し、乾燥機にて乾燥させると共に太径熱可塑性繊維同士の交点を熱融着させることで得ることができる。高融点の太径熱可塑性繊維

維を用いる場合には、エアレイ法と同様にバインダーを添加することにより、繊維の脱落が防止された高強度の清掃用シートを得ることができる。湿式抄紙法にて製造される第 1 の実施形態の清掃用シートの模式図を図 4 に示す。エアレイ法で製造されたもの（図 1 参照）と比較して、太径熱可塑性繊維は平面方向に配向しやすい傾向となる。

【 0 0 5 5 】

一方、第 2 の実施形態の清掃用シートは、太径熱可塑性繊維を主に含むシートと、セルロース系繊維を含むシートとを別々に湿式抄造して、両者をヒートエンボスやホットメルト接着によって積層一体化させることで得ることができる。

【 0 0 5 6 】

【実施例】

次に下記実施例に基づいて本発明を具体的に説明する。尚、本発明は下記の実施例に何ら限定されるまでもないことはいうまでもない。

【 0 0 5 7 】

〔実施例 1〕

セルロース系繊維としてのパルプ繊維（長さ加重平均繊維長 2. 5 mm）と、熱融着性繊維としての芯がポリエステルで鞘がポリエチレンからなる芯鞘構造の低融点複合繊維（2. 2 d t e x × 5 mm、鞘成分の融点 1 3 0 °C）とを 6 0 / 4 0 の重量比で混合して原料を調製した。この原料からエアレイ法によりウェブを形成した。このウェブにおける構成繊維同士の交点を、バインダー（アクリロニトリルブタジエンゴム）によって接着し、表 1 に示す坪量の液保持性シートとしての第 1 エアレイド不織布（乾式パルプシート）を得た。

【 0 0 5 8 】

これとは別に、芯がポリプロピレンで鞘がポリエチレンからなる芯鞘構造の低融点複合繊維（1 1 d t e x × 5 mm、鞘成分の融点 1 3 0 °C）を太径熱可塑性繊維として使用した。この繊維原料からエアレイ法により坪量 5 0 g / m² のウェブを形成した。このウェブにおける構成繊維同士の交点を熱融着によって接着し、表 1 に示す第 2 エアレイド不織布を得た。

【 0 0 5 9 】

得られた第1のエアレイド不織布上に第2のエアレイド不織布を積層し、両者をヒートエンボスによって熱融着一体化し、表1に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図2に示す構造を有しており、第2のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【0060】

〔実施例2〕

第2のエアレイド不織布における太径熱可塑性繊維の繊維度が2.0 d t e xである以外は実施例1と同様にして、表1に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図2に示す構造を有しており、第2のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【0061】

〔実施例3〕

第2のエアレイド不織布における太径熱可塑性繊維の繊維度が3.5 d t e xであり、同不織布の坪量が 70 g/m^2 である以外は実施例1と同様にして、表1に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図2に示す構造を有しており、第2のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【0062】

〔実施例4〕

第2のエアレイド不織布の繊維原料として、繊維度7.2 d t e xの実施例1と同じ芯鞘型複合繊維（太径熱可塑性繊維）と、繊維度1.7 d t e xの実施例1と同じ芯鞘型複合繊維（細径熱可塑性繊維）とが90/10の重量比で混合されたものを用いた。それ以外は実施例1と同様にして、表1に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図2に示す構造を有しており、第2のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【0063】

〔実施例5〕

第2のエアレイド不織布において、その坪量が 80 g/m^2 であること以外は実施例4と同様にして、表1に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用

シートは図 2 に示す構造を有しており、第 2 のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 6 4 】

〔実施例 6〕

第 2 のエアレイド不織布の繊維原料として、繊度 1 0 0 d t e x の実施例 1 と同じ芯鞘型複合繊維（太径熱可塑性繊維）と、繊度 1 . 7 d t e x の実施例 1 と同じ芯鞘型複合繊維（細径熱可塑性繊維）とが 9 0 / 1 0 の重量比で混合されたものを用いた。それ以外は実施例 1 と同様にして、表 1 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 2 に示す構造を有しており、第 2 のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 6 5 】

〔実施例 7〕

第 2 のエアレイド不織布の繊維原料が、繊度 7 2 d t e x のナイロン繊維（太径熱可塑性繊維）と、繊度 1 . 7 d t e x の実施例 1 と同じ芯鞘型複合繊維（細径熱可塑性繊維）とが 5 0 / 5 0 の重量比で混合されたものであり、構成繊維同士の間が融着及びバインダー（アクリロニトリルブタジエンゴム）により接着され、坪量が 90 g/m^2 であること以外は実施例 1 と同様にして、表 1 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 2 に示す構造を有しており、第 2 のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 6 6 】

〔実施例 8〕

第 2 のエアレイド不織布において、太径熱可塑性繊維が繊度 3 3 d t e x のアクリル繊維であること以外は実施例 7 と同様にして、表 1 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 2 に示す構造を有しており、第 2 のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 6 7 】

〔実施例 9〕

第 2 のエアレイド不織布の繊維原料として繊度 7 2 d t e x の芯がポリエステ

ルで鞘がポリエチレンからなる芯鞘型複合繊維（太径熱可塑性繊維）と、繊維度 1.7 d t e x の実施例 1 と同じ芯鞘型複合繊維（細径熱可塑性繊維）とが 9 0 / 1 0 の重量比で混合されたものを用いた。それ以外は実施例 1 と同様にして、表 1 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 2 に示す構造を有しており、第 2 のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 6 8 】

〔実施例 1 0〕

第 2 のエアレイド不織布において、その坪量が 50 g/m^2 であること以外は実施例 9 と同様にして、表 1 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 2 に示す構造を有しており、第 2 のエアレイド不織布の表面には、太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 6 9 】

〔比較例 1〕

実施例 1 で使用した第 1 のエアレイド不織布（乾式パルプシート）を 2 枚重ねにして実施例 1 と同様にヒートエンボスによって熱融着一体化し、表 1 に示す坪量の清掃用シートを得た。

【 0 0 7 0 】

〔実施例 1 1〕

実施例 5 で用いたのと同じ 7 2 d t e x の芯鞘型複合繊維（太径熱可塑性繊維）と、セルロース系繊維としてのパルプ繊維（長さ加重平均繊維長 2.5 mm）とを 7 0 / 3 0 の重量比で混合して原料を調製した。この原料からエアレイ法によりウェブを形成した。各繊維は、最終的に得られる清掃用シートにおける坪量が表 2 に示す値となるようにそれぞれ配合された。このウェブにおける構成繊維同士の交点を太径熱可塑性繊維同士の融着及びバインダー（アクリロニトリルルーブタジエンゴム）によって接着し、表 2 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 3 に示すような構造を有しており、その表面に前記太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 7 1 】

〔実施例 1 2〕

実施例 8 で用いたのと同じ 3 3 d t e x のアクリル繊維（太径熱可塑性繊維）と、セルロース系繊維としてのパルプ繊維（長さ加重平均繊維長 2. 5 m m）とを 7 0 / 3 0 の重量比で混合して繊維原料を調製した。この原料に、湿潤紙力向上剤（ポリアミド-エピクロロヒドリン）を繊維原料に対して 0. 6 重量%になるように添加して、手すき抄紙法にて坪量 1 0 0 g / m²の紙を製造した。この紙における構成繊維同士の交点をバインダー（アクリロニトリル-ブタジエンゴム）によって接着し、表 2 に示す坪量の清掃用シートを得た。得られた清掃用シートは図 4 に示すような構造を有しており、その表面に前記太径熱可塑性繊維の先端部が無数に存在していた。

【 0 0 7 2 】

〔比較例 2〕

芯がポリエステルで鞘が低融点ポリエステルからなる芯鞘構造の複合繊維（繊維度 2. 2 d t e x、繊維長 5 m m）と、セルロース系繊維としてのパルプ繊維（長さ加重平均繊維長 2. 1 m m）とを 1 0 / 9 0 の重量比で混合して繊維原料を調製した。該原料に湿潤紙力向上剤（ポリアミド-エピクロロヒドリン）を繊維原料に対して 0. 6 重量%になるように添加して、円網抄紙機にて坪量 3 0 g / m²の紙を製造した。この紙を 2 枚重ねにしてヒートエンボスにより融着一体化して表 2 に示す坪量の清掃用シートを得た。

【 0 0 7 3 】

〔性能評価〕

実施例及び比較例で得られた清掃用シートについて、以下の方法で弱変性油汚れ、中変性油汚れ及び焦げ付き汚れに対する洗浄率をそれぞれ測定した。その結果を表 1 及び表 2 に示す。

【 0 0 7 4 】

〔弱変性油汚れの作製方法〕

サンドペーパーで表面を擦った鉄製のテストピース（3 0 m m × 8 0 m m）にサラダ油を 0. 0 6 g 均一に塗り、1 6 0 °C で 3 0 分間焼き付けて弱変性油汚れを作った。この弱変性油汚れの鉛筆硬度は 6 B 以下であった。

【 0 0 7 5 】

〔中変性油汚れの作製方法〕

サンドペーパーで表面を擦った鉄製のテストピース（30mm×80mm）にサラダ油を0.06g均一に塗り、150℃で130分間焼き付けて中変性油汚れを作った。この中変性油汚れの鉛筆硬度は2Bから3Bであった。

【 0 0 7 6 】

〔焦げ付き汚れの作製方法〕

SUS304製のテストピース（30mm×80mm）に、砂糖／醤油／みりん＝1／1／1（重量比）で混合した液を0.06g均一に塗り、180℃で120分間焼き付けて焦げ付き汚れを作った。この焦げ付き汚れの鉛筆硬度は9Hであった。

【 0 0 7 7 】

以下の組成からなる水性洗剤を清掃用シートに含浸率200%（対清掃用シート重量）で含浸させた後、洗剤液の含浸された清掃用シートで、前記焦げ付き汚れ及び変性油汚れをそれぞれ50往復手で擦った。その後、以下の方法によって洗剤率を求めた。

【 0 0 7 8 】

〔水性洗剤の組成〕

水／ドデシルグルコシド（縮合率1.4）／プロピレングリコール＝94.8／0.2／5.0（重量比）からなる水性洗剤。

【 0 0 7 9 】

〔洗剤率の算出法〕

前記の方法で作製した変性油汚れのテストピースの重量（A）から、汚れを付着させる前のテストピースの重量（B）を引き、変性油汚れ付着量を求める。次に、前記の方法で洗剤後、テストピースを軽く水洗いし、乾燥後重量を測定する（C）。以下の計算式により変性油汚れ洗剤率を算出する。焦げ付き汚れ洗剤率も同様にして求める。

$$\text{洗剤率（\%）} = \{ [(A) - (C)] / [(A) - (B)] \} \times 100$$

【 0 0 8 0 】

【表 1】

	第2のエアレイド不織布										第1のエアレイド不織布 (液保持性シート)		清掃用 シート	洗浄率 (%)				
	太径熱可塑性繊維					細径熱可塑性繊維					バインダー	バインダー		バインダー	坪量 (g/m ²)	弱変性 油汚れ	中変性 油汚れ	焦げ付き 汚れ
	繊維長 (mm)	繊維度 (dtex)	坪量 (g/m ²)	繊維長 (mm)	繊維度 (dtex)	坪量 (g/m ²)	坪量 (g/m ²)	坪量 (g/m ²)	坪量 (g/m ²)									
										バルブ/ 熱融着性繊維 径=60/40								
実施例1	5	11	50	—	—	—	—	—	70	10	130	86	9	27				
実施例2	5	20	50	—	—	—	—	—	70	10	130	85	10	37				
実施例3	5	35	70	—	—	—	—	—	70	10	150	88	28	50				
実施例4	5	72	45	5	1.7	5	—	—	70	10	130	91	58	87				
実施例5	5	72	72	5	1.7	8	—	—	70	10	160	92	88	92				
実施例6	5	100	45	5	1.7	5	—	—	70	10	130	88	38	60				
実施例7	5	72	40	5	1.7	40	24	24	70	10	184	90	40	67				
実施例8	5	33	40	5	1.7	40	24	24	70	10	184	93	87	94				
実施例9	5	72	72	5	1.7	8	—	—	70	10	160	96	95	95				
実施例10	5	72	45	5	1.7	5	—	—	70	10	130	95	88	90				
比較例1	—	—	—	—	—	—	—	—	140	20	160	40	4	23				

【0081】

【表 2】

	太径熱可塑性繊維			セルローズ系 繊維	バインダー	清掃用 シート	洗浄率 (%)		
	繊維長 (mm)	繊維度 (dtex)	坪量 (g/m ²)				弱変性油 汚れ	中変性油 汚れ	焦げ付き 汚れ
実施例11	5	72	84	36	10	130	90	88	90
実施例12	5	72	70	30	15	115	86	52	85
比較例2	5	1.5	6	54	—	60	40	4	22

【0082】

表 1 及び表 2 に示す結果から明らかなように、各実施例の清掃用シート（本発明品）は、汚れに対する研磨性ないし掻き取り性が優れていることが判る。

【0083】

【発明の効果】

本発明の清掃用シートは、汚れに対する十分な研磨性ないし掻き取り性を有するものである。特に、水性洗剤を含浸させた湿式シートとして用いると、汚れの除去性が一層向上する。

本発明の清掃用シートは、特に、キッチン周りにこびりついた変性油、焦げ付き、水垢等の汚れの除去に好適に使用される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の清掃用シートの第 1 の実施形態における断面構造を示す模式図である。

【図 2】

本発明の清掃用シートの第 2 の実施形態における断面構造を示す模式図である。

【図 3】

本発明の清掃用シートの別の実施形態における断面構造を示す模式図（図 1 相当図）である。

【図 4】


本発明の清掃用シートの別の実施形態における断面構造を示す模式図（図 1 相当図）である。

【符号の説明】


- 1 清掃用シート
- 2 熱可塑性繊維
- 3 セルロース系繊維
- 4 液保持性シート
- 5 エアレイド不織布

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 汚れに対する十分な研磨性ないし掻き取り性を有する清掃用シートを提供すること。

【解決手段】 繊維長が2～15mmで且つ繊維度が10～150dtexの熱可塑性繊維2を25～90重量%、及びセルロース系繊維3を10～75重量%含み、表面に熱可塑性繊維2の先端部が無数に存在して、清掃対象面に存する汚れに対する研磨性ないし掻き取り性を有する清掃用シート1。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 0 9 1 8]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 1 4 番 1 0 号

氏 名 花王株式会社